

# MOWIFLEX™ 3D Printing Guidelines

**kuraray**

**Mowiflex™**

# Mowiflex™

MOWIFLEX™ is a water-soluble material based on polyvinyl alcohol.

It can be used as a water-soluble support material for additive manufacturing based on FFF (fused filament fabrication) processes to achieve maximum freedom in object design. **For best printing results please follow the printing guidelines below.**

## Handling & Storage

- Keep away from moisture
- Store in a sealed aluminum bag
- If needed the filament can be dried at ca. 50°C

## Printer Settings

- Do not exceed a nozzle temperature of 225°C
- Reduce nozzle temperature to <170°C when idle
- Use low printing speed for interface layers
- Set the gap between support and main object to zero in z-direction and as small as possible in xy-direction (typically ca. 0.2 mm)
- Printer settings might vary depending on printer and software

nozzle temperature	190-215°C
nozzle idle temperature	<170°C
bed temperature	25-70°C
printing speed	20-50 mm/s
interface printing speed	10-20 mm/s

## Dissolving

- MOWIFLEX™ can be dissolved in pure tap water
- Use slightly elevated temperatures (ca. 30-40°C) and agitation to accelerate dissolution
- Aqueous MOWIFLEX™ solutions can be disposed to normal waste water treatment plants
- For disposal of large quantities please follow local regulations

## Safety

- Print in a well-ventilated area only
- Keep away from small children
- Do not ingest MOWIFLEX™ filament, printed objects or MOWIFLEX™ solution
- Avoid skin contact with MOWIFLEX™ solution
- The aluminum bag might have sharp edges, handle with care
- A safety datasheet is available on request



## Need help?

For further information  
please contact  
[mowiflex@kuraray.com](mailto:mowiflex@kuraray.com)

## Disclaimer

MOWIFLEX™ 3d printing filament is designed to be used in FFF (fused filament fabrication) 3d printers and should be exclusively used for this purpose. The product was tested on various printer types, but due to the large variety of printers and printer settings, we cannot guarantee that the product will work in the same way on every printer. This product has not been tested for compatibility with food contact or medical use and is therefore not recommended for such applications. Kuraray makes no guarantees as to the suitability of this material for any given application and expressly disclaims any and all liability for incidental, consequential or any other damages arising out of the improper use of this product. It is the sole responsibility of the user to assess the suitability of this product for their intended applications.

# Mowiflex™

MOWIFLEX™ ist ein wasserlöslicher Kunststoff auf Basis von Polyvinylalkohol, der speziell für die Verwendung als wasserlösliches Stützmaterial in additiven Fertigungsverfahren entwickelt wurde. Bitte beachten Sie die untenstehenden Anwendungshinweise, um optimale Druckergebnisse zu erzielen.

## Handhabung & Lagerung

- Von Feuchtigkeit fernhalten
- Im verschlossenen Aluminiumbeutel lagern
- Filament kann bei ca. 50°C getrocknet werden

## Druckereinstellungen

- Düsentemperatur sollte 225°C nicht überschreiten
- Düsentemperatur auf <170°C reduzieren, wenn nicht gedruckt wird
- Grenzflächen langsam drucken
- Abstand zwischen Stützstrukturen und Hauptobjekt in z-Richtung auf null setzen und in xy-Richtung so klein wie möglich (üblicherweise ca. 0.2 mm) einstellen
- Druckereinstellungen können in Abhängigkeit von Drucker und Software variieren

Düsentemperatur	190-215°C
Düsentemperatur Ruhezustand	<170°C
Druckbetttemperatur	25-70°C
Druckgeschwindigkeit	20-50 mm/s
Druckgeschwindigkeit Grenzflächen	10-20 mm/s

## Auflösen

- MOWIFLEX™ kann in reinem Leitungswasser aufgelöst werden
- Leicht erhöhte Temperaturen (ca. 30-40°C) und Umwälzung verwenden, um die Auflösung zu beschleunigen
- Wässrige MOWIFLEX™ Lösungen können über herkömmliche Kläranlagen entsorgt werden
- Für die Entsorgung größerer Mengen bitte die regionalen Vorgaben beachten

## Sicherheit

- Ausschließlich in gut belüfteten Räumen drucken
- Von kleinen Kindern fernhalten
- MOWIFLEX™ Filament, gedruckte Objekte oder MOWIFLEX™ Lösung nicht einnehmen
- Hautkontakt mit MOWIFLEX™ Lösung vermeiden
- Der Aluminiumbeutel kann scharfe Kanten haben, mit Vorsicht handhaben
- Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich



## Sie benötigen Unterstützung?

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte  
[mowiflex@kuraray.com](mailto:mowiflex@kuraray.com)

## Disclaimer

MOWIFLEX™ 3D Druckfilament wurde für den Gebrauch in FFF (fused filament fabrication) 3D Druckern entwickelt und sollte ausschließlich zu diesem Zweck verwendet werden. Das Produkt wurde auf verschiedenen Druckertypen getestet, aber auf Grund der großen Vielfalt an Druckern und Einstellungen können wir nicht garantieren, dass das Produkt in jedem Drucker auf die gleiche Weise funktioniert. Dieses Produkt wurde nicht auf seine Verträglichkeit mit Lebensmitteln oder für den medizinischen Gebrauch getestet und wird daher für solche Anwendungen nicht empfohlen. Kuraray ist nicht verantwortlich für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die aus dem unsachgemäßen Gebrauch des Produkts hervorgehen. Es unterliegt der alleinigen Verantwortung des Verwenders die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Einsatz zu bewerten.

## Mowiflex™

MOWIFLEX™ est un matériau hydrosoluble à base d'alcool polyvinyle. Il est recommandé comme matériau de support soluble dans l'eau pour la fabrication additive utilisant un procédé FFF (fabrication de filaments fondus), afin d'obtenir une liberté maximale dans la conception des objets. Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression, veuillez suivre les directives d'impression ci-dessous.

## Manipulation & Stockage

- garder à l'abri de l'humidité
- stocker dans un sac en aluminium scellé
- Le filament peut être séché à env. 50°C

## Paramètres de l'imprimante

- Ne pas dépasser une température de buse de 225°C
- Réduire la température de la buse à <170°C à vide
- Utilisez une vitesse d'impression faible pour les couches interstitielles
- Réglez l'écart entre le support et l'objet principal à zéro dans la direction z et le plus petit possible dans la direction xy (généralement environ 0,2 mm).
- Les paramètres de l'imprimante peuvent varier en fonction de l'imprimante et du logiciel.

température de buse	190-215°C
température de buse à vide	<170°C
température du lit	25-70°C
vitesse d'impression	20-50 mm/s
vitesse d'impression de l'interface	10-20 mm/s

## Dissolution

- MOWIFLEX™ peut être solubilisé dans de l'eau pure du robinet
- Utilisez une eau tiède (environ 30 à 40°C) et agitez pour accélérer la dissolution
- Les solutions aqueuses de MOWIFLEX™ peuvent être éliminées dans des installations de traitement des eaux usées classiques
- Pour l'élimination de grandes quantités, veuillez suivre les réglementations locales

## Sécurité

- Imprimez dans un endroit bien ventilé uniquement
- Tenir à l'écart des petits enfants
- Ne pas ingérer de filament MOWIFLEX™, d'objets imprimés ou de solution de MOWIFLEX™
- Évitez tout contact cutané avec la solution de MOWIFLEX™
- Le sac en aluminium peut avoir des bords tranchants, manipuler avec soin
- Une fiche de sécurité est disponible sur demande



### Need support?

Pour plus d'informations,  
veuillez contacter  
[mowiflex@kuraray.com](mailto:mowiflex@kuraray.com)

## Avertissement

Le filament d'impression 3D MOWIFLEX™ est conçu pour être utilisé dans les imprimantes 3D FFF (fabrication de filaments fondus) et doit être utilisé exclusivement à cet usage. Le produit a été testé sur différents types d'imprimantes, mais en raison de la grande variété d'imprimantes et de paramètres d'impression, nous ne pouvons garantir que le produit fonctionnera de la même manière sur toutes les imprimantes. Ce produit n'a pas été testé pour sa compatibilité pour le contact alimentaire ou pour un usage médical et n'est donc pas recommandé pour un tel usage. Kuraray n'offre aucune garantie quant à l'adéquation de ce matériau à une application donnée et décline expressément toute responsabilité quant aux dommages fortuits, consécutifs ou autres résultant de l'utilisation impropre de ce produit. L'utilisateur est seul responsable de l'évaluation de l'adéquation de ce produit aux applications auxquelles il est destiné.

# Mowiflex™

Il MOWIFLEX™ è un materiale idrosolubile a base di alcool polivinilico. Viene usato come materiale di supporto idrosolubile per la produzione additiva basata su processi FFF (Fabbricazione a Fusione di Filamento) per ottenere la massima libertà nella progettazione di oggetti.

Per i migliori risultati di stampa, raccomandiamo di seguire le linee guida riportate di seguito.

## Manipolazione e stoccaggio

- Tenere lontano dall'umidità
- Conservare in una busta di alluminio sigillata e con bustina essiccatrice
- Se necessario, il filamento può essere asciugato a ca. 50°C

## Impostazioni della stampante

- Temperatura ugello <= 225°C
- Ridurre la temperatura dell'ugello a <170°C quando è inattivo
- Utilizzare una velocità di stampa bassa per gli strati di interfaccia
- Impostare lo spazio tra supporto e oggetto principale a zero nella direzione z e il più piccolo possibile nella direzione xy (in genere circa 0,2 mm)
- Le impostazioni della stampante potrebbero variare a seconda della stampante e del software

temperatura dell'ugello	190-215°C
temperatura minima dell'ugello	<170°C
temperatura del letto	25-70°C
velocità di stampa	20-50 mm/s
velocità di stampa dell'interfaccia	10-20 mm/s

## Scioglimento

- Il MOWIFLEX™ può essere sciolto in acqua del rubinetto
- Utilizzare temperature leggermente elevate (circa 30-40°C) e agitazione per accelerare la dissoluzione
- Le soluzioni acquee di MOWIFLEX™ possono essere smaltite nei normali impianti di trattamento delle acque reflue
- Per lo smaltimento di grandi quantità, si prega di seguire le normative locali

## Sicurezza

- Stampare solo in un'area ben ventilata
- Tenere lontano dai bambini
- Non ingerire il filamento di MOWIFLEX™, gli oggetti stampati o la soluzione di MOWIFLEX™
- Evitare il contatto della pelle con la soluzione di MOWIFLEX™
- La busta di alluminio potrebbe avere bordi affilati, maneggiare con cura
- Una scheda tecnica di sicurezza è disponibile su richiesta



## Need support?

Per ulteriori informazioni,  
contattare  
[mowiflex@kuraray.com](mailto:mowiflex@kuraray.com)

## Esclusione di responsabilità

Il filamento di stampa 3D MOWIFLEX™ è progettato per essere utilizzato nelle stampanti 3D FFF (Fabbricazione a Fusione di Filamento) e deve essere utilizzato esclusivamente per questo scopo. Il prodotto è stato testato su vari tipi di stampanti, ma a causa della grande varietà di stampanti e impostazioni della stampante, non possiamo garantire che il prodotto funzioni allo stesso modo su ogni stampante. Questo prodotto non è stato testato per la compatibilità con il contatto con gli alimenti o l'uso medico e pertanto non è raccomandato per tale uso. Kuraray non fornisce alcuna garanzia sull'idoneità di questo materiale per una determinata applicazione e declina espressamente ogni e qualsiasi responsabilità per danni accidentali, conseguenziali o di altro tipo derivanti dall'uso improprio di questo prodotto. È responsabilità esclusiva dell'utente valutare l'idoneità di questo prodotto alle applicazioni previste.

## Mowiflex™

EL MOWIFLEX™ es un material soluble en agua a base de alcohol polivinílico. Este se utiliza como material de soporte soluble en agua en la fabricación aditiva basada en procesos FFF (fabricación de filamentos fundidos) para lograr la máxima libertad en el diseño de objetos. Para obtener los mejores resultados de impresión, siga las siguientes instrucciones.

### Manipulación y almacenamiento

- Mantener alejado de la humedad
- Almacenar en una bolsa de aluminio sellada
- El filamento puede secarse a 50°C aprox

### Configuración de la impresora

- No exceder una temperatura de boquilla de 225°C
- Reducir la temperatura de boquilla a <170°C cuando está parada
- Utilice una velocidad de impresión baja para las capas de la interfaz
- Poner a cero el espacio entre el soporte y el objeto principal en dirección Z y lo más pequeño posible en dirección XY (normalmente 0,2 mm aprox.)
- La configuración de la impresora puede variar según la impresora y el software

temperatura de la boquilla	190-215°C
temperatura en vacío de la boquilla	<170°C
temperatura del lecho	25-70°C
velocidad de impresión	20-50 mm/s
velocidad de impresión de la interfaz	10-20 mm/s

### Disolución

- El MOWIFLEX™ puede disolverse en agua del grifo
- Utilizar temperaturas ligeramente elevadas (30-40°C aprox.) y agitación para acelerar la disolución.
- Las disoluciones aquosas de MOWIFLEX™ se pueden desechar en plantas de tratamiento de aguas residuales normales
- Para la eliminación de grandes cantidades, por favor siga las regulaciones locales

### Seguridad

- Imprima sólo en áreas bien ventiladas
- Mantener fuera del alcance de los niños pequeños
- No ingerir filamento MOWIFLEX™, objetos impresos o soluciones de MOWIFLEX™
- Evite el contacto con la piel con la solución de MOWIFLEX™
- La bolsa de aluminio puede tener bordes afilados, manéjela con cuidado.
- La hoja de datos de seguridad está disponible a petición



#### Need support?

Para más información, póngase en contacto con [mowiflex@kuraray.com](mailto:mowiflex@kuraray.com)

### Descarga de responsabilidad

El filamento de impresión 3d MOWIFLEX™ está diseñado para ser usado en impresoras 3d FFF (fabricación de filamentos fundidos) y debe ser usado exclusivamente para este propósito. El producto ha sido probado en varios tipos de impresoras, pero debido a la gran variedad de estas y sus configuraciones, no podemos garantizar que el producto funcione de la misma manera en todas ellas. Este producto no ha sido probado en cuanto a su compatibilidad para el contacto con alimentos o para el uso médico y, por lo tanto, no se recomienda para dichos usos. Kuraray no garantiza la idoneidad de este material para una aplicación determinada y rechaza expresamente cualquier responsabilidad por daños incidentales, consecuentes o de otro tipo que surjan del uso inadecuado de este producto. Es responsabilidad exclusiva del usuario evaluar la idoneidad de este producto para las aplicaciones previstas.

## Mowiflex™

MOWIFLEX™是一种聚乙烯醇基水溶性材料。这种水溶性支撑材料可以在基于FFF(熔丝打印技术)工艺的增材制造技术中发挥作用，使产品设计获得最大自由度。

为取得最佳打印效果，请遵守以下指南。

## 运输与储存

- 谨防潮湿
- 保存在密封铝箔袋中
- 必要时可以在约50°C的温度下对线条进行干燥

## 打印机设置

- 喷嘴温度切勿超过225°C
- 闲置状态下,请将喷嘴温度降至170°C以下
- 结合层打印采用低速打印设置
- 设置支撑材料和主体材料之间的间距,Z轴方向为“0”,XY轴方向的间距尽可能小(通常约为0.2毫米)
- 打印设置可能因打印机和软件而异

喷嘴温度	190-215°C
喷嘴闲置温度	<170°C
机床温度	25-70°C
打印速度	20-50 mm/s
结合层打印速度	10-20 mm/s

## 溶解

- MOWIFLEX™ 可溶解于纯净的自来水中
- 可以在较高温度(约30-40°C)下通过搅拌来加速溶解
- MOWIFLEX™ 水溶液可以送至普通的废水处理厂进行处置
- 如需大量处理,请遵守当地法规要求。

## 安全

- 仅可在通风良好的区域内打印
- 切勿让儿童靠近。
- 切勿咽下MOWIFLEX™线条、打印品或MOWIFLEX™溶液
- 避免皮肤与MOWIFLEX™溶液接触
- 铝袋可能有尖角,请小心操作
- 化学品安全数据表可按需提供。



## 需要支持?

如需获取更多信息

敬请联络

mowiflex@kuraray.com

## 免责声明

MOWIFLEX™ 3D打印线条专供FFF(熔丝制造技术)3D打印机使用,不可用于其他目的。

本产品经过了各种打印机类型测试,但是由于打印机型号和设置不一,我们无法保证本产品能在任何打印机中以同样的方式运行。

本产品尚未经过食品接触或医用相容性测试,因此,不建议在这些应用中使用。

可乐丽对于本材料在任何特定应用中的适用性不做任何保证,并且明确表示,对于由于错误使用本产品造成的意外、后果或任何其它损失,可乐丽不承担相应的责任和义务。

用户负责确定产品是否适合其预期用途。

## Mowiflex™

MOWIFLEX™は、ポリビニルアルコールをベースにした水溶性の素材です。熱溶解積層方式に基づく3D印刷の水溶性サポート材として使用することで、複雑なデザインを実現することができます。

以下の推奨使用条件に従い、印刷を行ってください。

### フィラメント保管条件

- 高湿度の保管は極力避けてください。
- アルミニウム袋に封をして保管してください。
- 吸湿してしまった場合は、約50~70°Cで乾燥することにより、湿気を取り除くことが可能です。
- フィラメントが時間の経過とともに脆くなつた場合は、60°Cで2時間アニールすることをお勧めします。

### 印刷条件

- ノズル温度が225°Cを超えないようにしてください。
- アイドリング時はノズル温度を170°C未満へ下げてください。
- 主材(ポリ乳酸、ポリエステル等)と接触する層を印刷する際は、設定が可能であれば印刷速度を若干下げるのが、層間接着の改良に効果的です。
- 主材とサポート材のギャップ(隙間)は極力小さくする必要があります。z軸方向は0、xy軸方向は通常約0.2mmとしてください。
- 印刷条件は、プリンターやソフトウェアによって異なる場合があります。

印刷時ノズル温度	190-215°C
アイドリング時ノズル温度	<170°C
ベッド温度	25-70°C
印刷速度	20-50 mm/s
接触層時の印刷速度 ((サポートインターフェイス速度)	10-20 mm/s

### 溶解条件

- MOWIFLEX™は水道水で室温にて溶解除去可能です。
- ぬるま湯(約30~40°C)の使用により、溶解を早めることができます。
- MOWIFLEX™を含む排水は、通常の下水処理が可能です。
- 通常の廃水処理施設で処理できます。
- 大量廃棄の際は、各地域での排水規制をご確認ください。

### 安全にご使用いただくために

- 印刷は換気の行き届いた環境で行ってください。
- お子さまの手の届かないところで保管・使用ください。
- MOWIFLEX™フィラメント、印刷物、MOWIFLEX™溶液をなめたり、口の中に入れるのは絶対にお止めください。
- MOWIFLEX™を溶かした排液が直接皮膚に触れないようご注意ください。
- アルミニウム袋の端が鋭利な場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。
- ご要望に応じて安全性に関するデータシート(SDS)をご提供いたします。
- 妊娠中の使用は避けてください。

### 免責事項

MOWIFLEX™ 3Dプリント用フィラメントは、熱溶解積層方式3Dプリンターで使用するように設計されています。その他の目的での使用はお止めください。本製品は様々な種類のプリンターでテストされていますが、プリンターの種類やプリンターの設定は多種多様であるため、必ずしもすべてのプリンターで同じような結果が得られることを保証するものではないことをご了承ください。また本製品は、食品と接触する用途や、医療機器用途での使用に関して、十分な検証が行われておりませんので、そのような用途での使用はお控えください。本製品の不適切な使用による事故に関しては、一切の責任を負いかねますのでご了承くださいお客様ご自身の責任において、本製品がお客様の使用目的に適合しているかどうかをご判断ください。



### 問い合わせ先

より詳細な情報をご希望の方は以下のメールアドレスまでお問い合わせください。

mowiflex@kuraray.com

# Mowiflex™

MOWIFLEX™ - это водорастворимый материал на основе поливинилового спирта. Он может быть использован в качестве водорастворимого материала поддержки для аддитивного производства на основе процессов FFF (fused filament fabrication) для достижения максимальной свободы в дизайне объекта.

Для достижения наилучших результатов печати, пожалуйста, следуйте приведенным ниже рекомендациям по печати.

## ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ

- Хранить вдали от влаги
- Хранить в герметичном алюминиевом мешке
- При необходимости нить можно вынуть при температуре ок. 50°C

## НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА

- Не превышайте температуру форсунки 225°C
- Снижайте температуру сопла до <170°C во время простоя
- Используйте низкую скорость печати для интерфейсных слоев
- Установите зазор между опорой и основным объектом нулевым в z-направлении и как можно меньшим в ху-направлении (обычно около 0,2 мм)
- Настройки принтера могут отличаться в зависимости от принтера и программного обеспечения.

температура форсунки	190-215°C
температура холостого хода форсунки	<170°C
температура постели	25-70°C
скорость печати	20-50 mm/s
скорость печати интерфейса	10-20 mm/s

## РАСТВОРЕНIE

- MOWIFLEX™ можно растворять в чистой водопроводной воде
- Используйте слегка повышенные температуры (ок. 30 - 40°C) и перемешивание для ускорения растворения
- Водные растворы MOWIFLEX™ можно утилизировать в обычные очистные сооружения
- При утилизации больших количеств следует руководствоваться местные правила

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Печатать только в хорошо проветриваемом помещении
- Хранить вдали от маленьких детей
- Не проглатывайте нить MOWIFLEX™, печатные объекты или раствор MOWIFLEX™
- Избегайте контакта кожи с раствором MOWIFLEX™
- Алюминиевый пакет может иметь острые края, обращайтесь осторожно
- Технический паспорт безопасности предоставляется по запросу



Нужна поддержка?

Для получения дополнительной информации пожалуйста, обращайтесь  
mowiflex@kuraray.com

## ДИСКЛАЙМЕР

Материал для 3d-печати MOWIFLEX™ предназначен для использования в 3d-принтерах FFF (fused filament fabrication) и должен использоваться исключительно для этой цели. Продукт был протестирован на различных типах принтеров, но из-за большого разнообразия принтеров и настроек принтера мы не можем гарантировать, что продукт будет работать одинаково на каждом принтере. Данный продукт не тестируется на совместимость с пищевыми продуктами или медицинским использованием, поэтому не рекомендуется для таких применений. Kuraray не дает никаких гарантий относительно пригодности данного материала для какого-либо конкретного применения и категорически отказывается от любой ответственности за случайные, косвенные или любые другие убытки, возникающие в результате неправильного использования данного материала, возникающие в результате неправильного использования данного продукта. Пользователь несет исключительную ответственность за оценку пригодности данного продукта для его предполагаемого применения.

## Manuseamento e Armanesamento

- Manter afastado da humidade
- Armazenar num saco selado de alumínio
- Se necessário, o filamento pode ser seco em ca. 50°C

## Definições da Impressora

- Não exceder uma temperatura do bocal de 225°C
- Reduzir a temperatura do bico para <170°C quando ocioso
- Usar baixa velocidade de impressão para cama-das de interface
- Estabelecer o intervalo entre o apoio e o objecto principal a zero no sentido z e o mais pequeno possível em xi-direcção (normalmente ca. 0,2 mm)
- As configurações da impressora podem variar dependendo da impressora e do software

## Mowiflex™

MOWIFLEX™ é um material solúvel em água à base de álcool polivinílico. Pode ser utilizado como material de suporte solúvel em água para o fabrico de aditivos com base em processos FFF (fused filament fabrication) para alcançar a máxima liberdade na concepção de objectos. Para melhores resultados de impressão, por favor siga as directrizes de impressão abaixo.

temperatura do bocal	190-215°C
temperatura de inactividade do bocal	<170°C
temperatura da cama	25-70°C
velocidade de impressão	20-50 mm/s
velocidade de impressão da interface	10-20 mm/s

## Dissolvendo

- MOWIFLEX™ pode ser dissolvido em água pura da torneira
- Utilizar temperaturas ligeiramente elevadas (ca. 30-40°C) e agitação para acelerar a dissolução
- Aquoso MOWIFLEX™ soluções podem ser eliminadas em estações de tratamento de águas residuais normais
- Para eliminação de grandes quantidades, por favor siga os regulamentos locais

## Segurança

- Imprimir apenas numa área bem ventilada
- Manter afastado de crianças pequenas
- Do not ingest MOWIFLEX™ filament, printed objects or MOWIFLEX™ solution
- Evitar o contacto da pele com a solução MOWIFLEX™
- O saco de alumínio pode ter bordas afiadas, pega com cuidado
- Uma ficha de segurança está disponível mediante pedido




## Precisa de Suporte?

Para mais informações,  
por favor contacte  
[mwofilex@kuraray.com](mailto:mwofilex@kuraray.com)

## Declaração

MOWIFLEX™ O filamento de impressão 3d foi concebido para ser utilizado em impressoras FFF (fusing filament fabrication) 3d e deve ser utilizado exclusivamente para este fim. O produto foi testado em vários tipos de impressoras, mas devido à grande variedade de impressoras e configurações de impressoras, não podemos garantir que o produto funcionará da mesma forma em todas as impressoras. Este produto não foi testado quanto à sua compatibilidade com o contacto com alimentos ou uso médico e, por conseguinte, não é recomendado para tais aplicações. A Kuraray não dá garantias quanto à adequação deste material para qualquer aplicação e renuncia expressamente a toda e qualquer responsabilidade por danos accidentais, consequentes ou quaisquer outros decorrentes do uso indevido deste produto. É da exclusiva responsabilidade do utilizador avaliar a adequação deste produto para as suas aplicações previstas.

A close-up photograph of two people examining a blue 3D-printed part. A woman with dark curly hair and red lipstick holds the part up, while a man with a beard looks on. They appear to be in a workshop or laboratory setting.

# Combining strength of thermoplastics and PVOH

**Mowiflex™**

## Contact

**Kuraray America, Inc.**  
3700 Bay Area Blvd.,  
Suite 680 Houston, TX77058  
United States of America  
Phone: +1 800 423 9762  
[info.kuraray-poval@kuraray.com](mailto:info.kuraray-poval@kuraray.com)

**Kuraray Europe GmbH**  
Philipp-Reis-Str. 4  
65795 Hattersheim am Main,  
Germany  
Phone: +49 69 305 85 351  
[info.eu-poval@kuraray.com](mailto:info.eu-poval@kuraray.com)

**Kuraray Asia Pacific Pte., Ltd.**  
250 North Bridge Road  
#10-01/02 Raffles City Tower  
Singapore 179101  
Phone: (65) 6337 4123  
[infopoval.sg@kuraray.com](mailto:infopoval.sg@kuraray.com)

**Kuraray China Co., Ltd.**  
Unit 2207, 2 Grand Gateway  
3 Hongqiao Road, Xuhui District,  
Shanghai 200030, China  
Phone: +86 21 6119 8111  
[infopoval.cn@kuraray.com](mailto:infopoval.cn@kuraray.com)

### Head office

**Kuraray Co., Ltd.**  
Tokiwabashi Tower  
2-6-4, Otemachi  
Chiyoda-ku  
Tokyo, Japan 100-0004  
Phone: +81 3 67 01 1000



### Email support

[mowiflex@kuraray.com](mailto:mowiflex@kuraray.com)